

04-07

# 1A DICHTBAND FLEXIBEL

## ANWENDUNGSBEREICH:

1A DICHTBAND FLEXIBEL ist geeignet als Systemkomponente für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dient der Abdichtung von Arbeits- und Anschlussfugen in Innenräumen & Außenbereich.

## EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für Verbundabdichtungen
- Dehnfähig
- Reißstabil
- Wasserundurchlässig
- beidseitig vlieskaschiert
- sehr emissionsarm

## BESTANDTEILE:

10 m Rolle	04-07-610-00
50 m Rolle	04-07-600-00
Innenecke Flexibel	04-07-800-00
Außenecke Flexibel	04-07-900-00

Technische Daten	
Basis	Polypropylen-Vlies
Farbe	Weiß
Temperaturbeständig	-30 bis +90°C
Dicke	Ca. 0,51 mm
Bruchlast, längst	≥ 85 N / 15 mm <sup>2</sup>
Bruchlast, quer	≥ 15 N / 15 mm <sup>2</sup>
Druckwasserdicht bis	1,5 bar
Dampfdiffusionsverhalten	dampfdiffusionshemmend
Lagerung	24 Monate trocken & kühl

## UNTERGRUND:

Trockenestriche, Hohlrumböden, Fliesenträgerelemente, fest haftende Fliesenbeläge, Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA), zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz, Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, in der Oberfläche geschlossen und frei von Rissen und haftungsmindernden Stoffen sein.

## VERARBEITUNG:

Beidseitig der zu überbrückenden Fuge oder des Wandanschlusses den Abdichtungsstoff mind. 2 cm breiter als das Dichtband (z.B. mit einer 4-6 mm Zahnung) auftragen. 1A DICHTBAND FLEXIBEL wird in die frische Schicht eingelegt. Für Gebäudetrennfugen wird das Dichtband schlaufenförmig in die Fuge und die frische Schicht eingelegt. Für sich kreuzende Gebäudetrenn-/Bewegungsfugen werden die Formteile schlaufenförmig in die Fuge und die frische Schicht eingelegt. Das Dichtband mit einer Glattkelle oder Andruckrolle sorgfältig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindrücken. Dichtbandstöße oder Anschlüsse zu Formteilen werden mit mindestens 5 cm Überlappung ausgeführt. Dichtbandstöße oder Anschlüsse mit dem Abdichtungsstoff faltenfrei und vollflächig verkleben und überarbeiten. Das Anschlussdichtband, bei Verwendung einer flüssig zu verarbeitenden Abdichtung, mit der zweiten Lage der Abdichtung überarbeiten.

## LAGERUNG:

Trocken & kühl ca. 24 Monate

## LIEFERFORM:

10m & 50m Rolle im Karton  
Innen- & Außenecke pro Karton 25 Stück  
Rohrmanschette pro Karton 25 Stück



## VORSICHTSMASSNAHMEN:

Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Zement. Einatmen des Staubes vermeiden. Die Flüssigkeit nicht schlucken. Der Mörtel reagiert alkalisch und längerer Kontakt mit ungeschützten Körperteilen ist zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen und Mörtelspritzer sofort abwaschen. Wenn das Material in die Augen gelangt, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

## ZUR BEACHTUNG:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf

02-02

---

# 1A DICHTBAND FLEXIBEL

Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.

