



tesafix® 4964

Produkt Information



Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Produktbeschreibung

tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.

Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.

tesafix® 4964 lässt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.

Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.

Anwendung

- Endloskleben von Gewebepapieren.
- Verlegen von Teppichböden.
- Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|------|
| • Trägermaterial | Gewebe | • Farbe | weiß |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Reißkraft | 80 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| • auf Stahl (initial) | 7,5 N/cm | • auf Aluminium (initial) | 7,2 N/cm |
| • auf PE (initial) | 5,3 N/cm | • auf ABS (nach 14 Tagen) | 7,8 N/cm |
| • auf PC (nach 14 Tagen) | 7,5 N/cm | • auf PC (initial) | 7,4 N/cm |
| • auf PS (nach 14 Tagen) | 7,5 N/cm | • auf PVC (initial) | 6,9 N/cm |
| • auf ABS (initial) | 7,3 N/cm | • auf PS (initial) | 7,2 N/cm |
| • auf PP (nach 14 Tagen) | 6,9 N/cm | • auf PET (initial) | 6,5 N/cm |
| • auf PET (nach 14 Tagen) | 7,2 N/cm | • auf PP (initial) | 6,8 N/cm |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 7,3 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 7,6 N/cm |
| • auf PE (nach 14 Tagen) | 5,4 N/cm | • auf PVC (nach 14 Tagen) | 7 N/cm |



tesafix[®] 4964

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04964>