

LATEXFARBE

für den Innen- und Außenbereich
wetterbeständig, nach VOB, Teil C, DIN 18363
geruchsarm, hoch deckend
EN 13300:
Nassabriebklasse 2
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7 m²/l

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Hochdeckende Dispersionsfarbe für hoch strapazierfähige Innenanstriche auf Relief- und Prägetapeten sowie Glasfaserdekortapeten mit höchsten Ansprüchen. Auch geeignet für wetterbeständige Fassadenanstriche. Gut sauber haltend, leichte sahnige Verarbeitung, hoch deckend, lösemittelfrei, geruchsarm, abgas- und alkalibeständig.

Lichtbeständigkeit: sehr gut**Wetterbeständigkeit:**

wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363

Verträglichkeit:

mit allen Voll- und Abtönfarben max. 5 % mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage**Anwendungsbereiche:**

Für Wand- und Deckenflächen. Besonders gut geeignet für hoch strapazierfähige, Innenanstriche auf Glasfasergewebe, Relief- und Prägetapeten. Auf Vinylschaumtapeten kann es durch die darin enthaltenen Weichmacher nach dem Überstreichen zu einem Klebeeffer an der getrockneten Oberfläche kommen. Zur wetterfesten Beschichtung auf Mauerwerk, neutralem Putz und Gipskarton. Wenig füllend, nicht schlämmend.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen. Lose Anstrichteile und kreichende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putze sollten mindestens 4 Wochen durchtrocknen und sind ebenfalls mit Tiefgrund lösemittelfrei zu grundieren. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau**1. auf Putz, innen und außen**

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren/verfestigen
- c) 1 Grundanstrich mit diesem Produkt mit 10 - 15 % Wasser verdünnt
- d) 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

2. Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) kritische Untergründe entsprechend grundieren/verfestigen
- c) 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 6 – 7 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser**Werkzeug:**

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken nach ca. 2 – 3 Stunden
überarbeitbar nach ca. 8 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC.

WGK: 1**GISBAU-Code:** BSW20**Allgemeine Hinweise:**

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: +49 (0) 4124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.