

PARKETTLACK 2in1

farblos
leicht zu verarbeiten
schnelle Trocknung
stoß- und schlagfest
strapazierfähig



Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wasserverdünnbare, farblose, glanzstabile Acrylat-Copolymerdispersion. Geruchssarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Glasklar auf trocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit und schneller Härteentwicklung. Strapazierfähiger Anstrich mit sehr guter Chemikalien- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Eine schnelle Trocknung ermöglicht eine frühe Schleifbarkeit der Zwischenanstriche.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363

Verträglichkeit: nicht mit anderen Produkten mischen

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet zum Versiegeln von Kork-, Parkett- und Holzfußböden, Holztreppe sowie Möbeln im Innenbereich.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind zu entfernen. Haftende Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig verarbeiten.

Anstrichaufbau:

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 - 2 Grundanstriche ca. 5 % mit Wasser verdünnt
- nach jeweils ca. 6 Std. Grundanstriche anschleifen (Staubmaske tragen)
- 2 - 3 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: max. 5 % Wasser

Werkzeug:

Pinsel, Rolle, Spritzgerät (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 1 Std.
schleifbar:	nach ca. 6 Std.
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Std.
voll belastbar:	nach ca. 5 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Wasser, Additive, Glykolether, Konservierungsmittel
Enthält das Biozidprodukt CIT/MI (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.: +49 (0) 4124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.