

SILIKAT FASSADENFARBE

für den Außenbereich
hoch wasserdampfdurchlässig
hoch deckend
leicht zu verarbeiten
wetter- und UV-stabil
weichmacherfrei

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Langlebiger Anstrich, hoch deckend, leicht zu verarbeiten, hoch wasserdampfdurchlässig, schützt vor Verwitterung und saurem Regen, nicht filmbildend, verkieselt unlösbar mit dem Untergrund. Algen- / Moos- bzw. mikroorganismenwidrig durch hohe Alkalität. Dieses Produkt ist nach DIN 18363, Abs. 2.4.1, weichmacherfrei.

Licht- / Wetterbeständigkeit: wetter- und UV-stabil

Verträglichkeit:

bis max. 10 % mit geeigneten (Silikat-) Vollton- und Abtönfarben mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: weiß / matt

Anwendungsbereiche:

Für Fassadenanstriche auf allen mineralischen Untergründen, wie Kalk, Kalkzement, Zementputz, Beton und alten, intakten Silikat-, Mineral- und Dispersionsfarben. Ungeeignete Untergründe: Gipsputz, Öl-, Kalk-, Leimfarben, Holz- und Metalloberflächen.

Verarbeitungstipps:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mindestens vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim/Kalkfarben und kreidende Oberflächen gründlich abwaschen/entfernen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Glas, Metall, Fliesen, Natur-/Kunststein, Klinker, Keramik, Holz, o. ä. abdecken. Spritzer sofort abwischen. Den Untergrund je nach Erfordernis mit WILCKENS Silikatgrund grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. +8° C. Nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Vor Gebrauch gründlich aufrühren.

Anstrichaufbau:

Voranstrich mit maximal 5 – 10 % Wasser oder mit WILCKENS Silikatgrund verdünnt, aufbringen. 1 – 2 mal unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, Airless spritzen. Je nach Untergrund und stark der Witterung ausgesetzten Seiten, 3 x überarbeiten.

Ergiebigkeit:

ca. 6 - 7 m²/ltr bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser, Wilckens Silikat-Grund

Werkzeug: Rolle, Flachpinsel, Airless spritzbar (bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

oberflächentrocken:	nach ca. 2-3 Stunden
überarbeitbar:	nach frühestens ca. 12 Stunden
regendicht:	nach frühestens ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Kaliwasserglas, Acrylat-Dispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält:

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nummer: +49 (0) 4124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei, trocken lagern und transportieren. In Originalgebinde mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum lagerstabil. Angebrochene Gebinde fest verschließen und alsbald verbrauchen.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW40

Allgemeine Hinweise:

Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut, sofort gründliche mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.