

VORLACK 2in1

für den Innen- und Außenbereich
haftvermittelnder Grund- und Zwischenanstrich
wasserverdünnbar
guter Verlauf
schnelltrocknend
umweltfreundlich

**Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile: Leicht zu verarbeitender, gut schleifbarer Grund- und Zwischenanstrich mit gutem Verlauf.

Lichtbeständigkeit: im System

Wetterbeständigkeit: im System

Verträglichkeit: mit all unseren Produkten des 2in1 Sortiments verträglich

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

geeignet für alle grundierten Untergründe; zur Vorbereitung für nachfolgende Deckanstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile entfernen. Intakte gut haftende Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen). Zum Streichen, Rollen und Spritzen geeignet. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen.

Anstrichaufbau:**auf Holz:**

- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln
- Holz im Innenbereich entsprechend vorbereiten
- 1 Anstrich mit diesem Produkt unverdünnt
- 1 – 2 Anstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

auf Eisenmetallen:

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- 1 mal grundieren mit Rostprimer 2in1
- 1 Anstrich mit diesem Produkt unverdünnt
- 1 – 2 Anstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

auf Nichteisenmetallen und Hart-PVC:

- bei Nichteisenmetallen zuerst die Patina entfernen, Hart-PVC anschleifen und jeweils mit Allgrund 3in1 grundieren
- 1 Anstrich mit diesem Produkt unverdünnt
- 1 – 2 Anstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Wasser

Werkzeug: Flachpinsel mit Acrylborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest: nach ca. 2 Stunden
schleif- und überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylatdispersion, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel.
Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründliche mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.